BAUPLUS

SIGILLANTI PER FUGHE
GROUTS

CE

Tanica • Tank

5 lt

Bottiglia da 1 lt • Bottle 1 lt

Confezione da 12 pz • Package 12 pz

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Legante a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa da miscelare con i prodotti BAUCOLOR e KROMOS al fine di migliorare la resistenza meccanica, la flessibilità, l'impermeabilità e l'idrorepellenza dei sigillanti cementizi e di migliorarne la resistenza alla fessurazione ed all'abrasione. I prodotti induriti ottenuti dalla miscela di BAUPLUS con BAUCOLOR e KROMOS sono conformi alla normativa UNIEN 13888 CG2.

CAMPI DI IMPIEGO

- Riempimento di fughe di pavimenti e rivestimenti su supporti particolarmente flessibili (legno, compensato etc)
- Riempimento di fughe di pavimenti soggetti a traffico intenso
- Riempimento di fughe di balconi, terrazzi, piscine e facciate esterne
- Riempimento di fughe di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi (spogliatoi, mense etc).

ISTRUZIONI D'USO

Prima della stuccatura è necessario controllare che l'adesivo utilizzato per la posa delle piastrelle sia perfettamente indurito secondo i tempi indicati dalla scheda tecnica dello stesso (almeno 24 ore nel caso di adesivi a presa ed idratazioni normali). Umidità residua potrebbe alterare in maniera definitiva la colorazione del sigillante. Rimuovere polvere, parti friabili e residui di adesivo presenti nel giunto.
Versare il BAUPLUS in un recipiente pulito, aggiungere KROMOS O BAUCOLOR e miscelare con agitatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per la stesura seguire le indicazioni delle schede tecniche dei sigillanti utilizzati.

AVVERTENZE

- Proteggere i pavimenti e i rivestimenti appena fugati dalla pioggia per almeno 24 ore
- Non aggiungere acqua all'impasto BAUPLUS-BAUCOLOR/KROMOS
- Non utilizzare BAUPLUS per pavimenti in cotto o troppo ruvidi e porosi.
- Non applicare mai il prodotto a temperature inferiori ai 5 °C e superiori ai 35°C.
- Non aggiungere all'impasto altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso etc
- Non applicare in ambienti industriale che richiedono resistenza chimica agli acidi forti ed alle basi forti quali macellerie, caseifici, oleifici etc. In tali casi è necessario utilizzare i sigillanti epossidici BAUPOXY 2C E BAUPOXY 3C.

DATI TECNICI THECNICAL DATA	
ASPETTO APPEARANCE	Liquido bianco White liquid
MASSA VOLUMICA DENSITY	1,01 kg/dm^3
PH	8
RESIDUO SOLIDO SOLID RESIDUE	18%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE APPLICATION TEMPERATURE	5°C - 35°C
RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-BAUCOLOR 0-2 MIXING RATIO BAUPLUS-BAUCOLOR 0-2	35% (circa 1,7 litri di Bauplus per 5 kg di Baucolor 0-2) 35% (1,7 lt Bauplus per 5 kg Baucolor 0-2)
RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-BAUCOLOR 3-20 MIXING RATIO BAUPLUS-BAUCOLOR 3-20	22% (circa 1,1 litri di Bauplus per sacco da 5 kg) 22% (1,1 lt Bauplus per 5 kg Baucolor 3-20)
RAPPORTO DI IMPASTO BAUPLUS-KROMOS MIXING RATIO BAUPLUS-KROMOS	28% (circa 1,4 litri di Bauplus per sacco da 5 kg) 28% (1,4 lt Bauplus per 5 kg Bauplus-Kromos)
CONSUMO CONSUMPTION	Variabile Variable

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

Abinder to be mixed with BauColor products to improve their flexibility, water resistance and water repellency. Suitable for use on highly absorbent materials (wood) or as a grout for floors subjected to intense foot traffic (e.g. supermarkets) or frequent washing (e.g. changing rooms, canteens).

MAIN COMPONENTS

- Syntetic coplymers

FIELDS OF USE

- Improves strength, flexibility, water resistance and water repellency of cementitious grouts
- Grouting floor and wall tiles over flexible substrates (wood, plywood)
- Grouting floor tiling subject to heavy traffic
- Grouting balconies, terraces, swimming pools and external facades
- Grouting floors and walls subject to frequent washing